

Linea7 7021

PLAQUETTES EN TERRE CUITE

TEXTURE, TYPE & COULEUR

| | |
|----------|-------------------------------|
| Type: | brique moulée sciées |
| Texture: | sablées, sans nervure |
| Couleur: | anthracite brun dans la masse |

Plaquettes, plaquettes d'angle, plaquettes de semelle et plaquettes de semelle d'angle: disponible sur cette épaisseur

Autres types et épaisseurs : sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les briques bénéficient le label « CE » et présentent les caractéristiques suivantes :

Marquage CE selon EN 771-1 : 2011 + A1 : 2015

| | |
|---|---|
| Dimensions L x l (hauteur) x E env. | 240x38x20 mm |
| Quantité/m ² joint 10-12 mm env. | 80 |
| Quantité/m ² joint 5-6 mm env. | 93 |
| Quantité/m ² joint 4-5 mm env. | 96 |
| Masse volumique brute | 1900 Kg/m ³ (+/- 20%) |
| Absorption d'eau (24 heures) | < 12% |
| Absorption d'eau initiale (1 minute) | < 4 kg/(m ² . min) classe IW3 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu = 5/10$ |
| Propriétés thermiques (λ 10, sec, 90/90) | 0,60 W/mK (tableau 1 EN1745) |
| Durabilité (gel/dégel/résistance) | F2 – très résistant au gel |
| Sels activement solubles | Classe S2 |
| Réaction au feu | Classe A1 |

Spécifications des plaquettes selon NBN B 23-004 pour la Belgique

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Masse surfacique (joint 10-12 mm) | 27 kg/m ² (+/- 20 %) |
| Masse surfacique (joint 4-6 mm) | 33 kg/m ² (+/- 20 %) |
| Tolérance de taille | T1 |
| Taille écartée | Rm (12/4/4)* |
| Planéité | Classe 1 |
| Indice de clarté IC | IC < 10 |

Propriétés esthétiques

Lors d'un sondage de 100 plaquettes de terre cuite, 95 plaquettes au moins ne peuvent être endommagées.

Sont considérées comme endommagées: les plaquettes cassées et les plaquettes ayant un coin ou une arête cassée ou présentant une fissure dans les couches (d'émail) appliquées, des fissures visibles (< 0,2 mm), du sablage ou un profilage abrasé, dans la mesure où ces défauts doivent être considérés comme étant dérangeant pour les faces visibles de la plaquette de parement. Le diamètre minimal de la détérioration est de 15 mm.

Le pourcentage de plaquettes présentant des défauts doit être inférieur ou égal à 5 %. Sont considérés comme des défauts: la présence de nodules dont l'expansion peut entraîner un écaillage de la surface de la plaquette et des fissures d'une largeur $\geq 0,2$ mm qui apparaissent sur la face visible.

*A l'exception de brûlure aléatoires contribuent au changement des dimensions.

Linea7 7021

PLAQUETTES EN TERRE CUITE

Benommerk selon le PTV 23-002 (propriétés supplémentaires requises pour la Belgique)

| | |
|-------------------|---|
| Fleurs | pas d'efflorescence (selon NBN B24-209) |
| Résistance au gel | F2 – très résistance au gel |


propriétés supplémentaires selon BRL 52230 pour les Pays-Bas

| | |
|--------------------|---------------------|
| NL BSB certificat: | certificat IKB 1494 |
|--------------------|---------------------|


propriétés supplémentaires selon BRL 1007 pour les Pays-Bas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Classification selon le code euro | groupe 1 |
| Résistance au gel | classe D |
| Aspiration initiale de l'eau | < 4 kg/(m ² . min) classe IW3 |


TYPES




Plaquettes



Plaquettes d'angle



Plaquettes de semelle d'angle



Plaquettes de semelle

** texture sablée brute et rugueuse

dimensions

| | |
|----|-------------|
| L1 | Env. 240 mm |
| L2 | Env. 73 mm |
| B | Env. 38 mm |
| D | Env. 20 mm |

MISE EN OEUVRE

Mélange simultanément 5 palettes. Enlevez les plaquettes verticalement de chaque pile. La maçonnerie fraîche doit être protégée à l'aide d'une couche imperméable. Appliquez les plaquettes sec et sans poussière.

Dimensions peuvent varier en fonction des productions. Pour la version la plus actuelle voir sur www.brickz.world. Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif

TRANSPORT EN STOCKAGE

Ne pas empiler les pallets.